



NORMA ASTM B86

COMPOSICIÓN QUIMICA % ZAMAC

CLASE DE ALEACION	OTRA DENOMINACION	COMPOSICIÓN QUIMICA % ZAMAC																	
		Mg		Cu		Al		Pb		Cd		Fe		Sn		Ni		Zn	ASTM
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
ZAMAC-2	430	0,02	0,06	2,6	3,3	3,7	4,3		0,005		0,004		0,05		0,002			BALANCE	AC 43A
ZAMAC-5	410	0,02	0,06	0,7	1,2	3,7	4,3		0,005		0,004		0,05		0,002			BALANCE	AC 41A
ZAMAC-3	400	0,02	0,06		0,1	3,7	4,3		0,005		0,004		0,05		0,002			BALANCE	AG 40A
ZAMAC-A	400 A	0,02	0,06	0,3	0,7	3,7	4,3		0,005		0,004		0,05		0,002			BALANCE	
ZAMAC M	331	0,1	0,15	2,9	3,3	3,2	3,6		0,005		0,004		0,05		0,002			BALANCE	
ZAMAC + M	331 + Mg	0,32	0,35	2,9	3,3	3,2	3,6		0,005		0,004		0,05		0,002			BALANCE	